

Ideale

IDROPITTURA LAVABILE OPACA
PER INTERNO

- Buona copertura
- Resistenza alla spazzolatura ad umido classe 3



Intensa

IDROPITTURA TRASPIRANTE
PER INTERNI AD ALTA
COPERTURA ANCHE SU
CARTONGESSO

- Ottima copertura
- Per ampie superfici



INNOVATING
SURFACES FOR
BUILDING



IDROPITTURA LAVABILE OPACA PER INTERNO



Idropittura lavabile a base di resine acriliche caratterizzata da buon potere coprente, buon punto di bianco ed ottima pennellabilità; l'aspetto opaco e l'ottimo potere riempitivo la rendono adatta per uniformare supporti disomogenei.

Indicata per superfici interne nuove o da rinnovare, ed in applicazioni esterne protette e laddove moderate condizioni ambientali ed atmosferiche lo consentano.

Può essere applicata su intonaci civili a base di calce, malta di cemento e cementizia in genere, supporti in gesso e cartongesso opportunamente trattati.

Attrezzi

Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Confezioni

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4L	1
	0,75 L	6
Colorato <i>ord.min. 6 pz</i>	14 L	1

Caratteristiche

Aspetto	85°, molto opaco <5
Potere coprente	Classe 2 con resa di 6 m ² /l
Resistenza al lavaggio	resistente, >1000 cicli Gardner
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 3
Riverniciabile	3 - 4 h
→ Diluizione	1^ 35 - 40% in volume con acqua 2^ 30 - 35% in volume con acqua
→ Resa	5 - 6 m ² /l con 2 strati

Intensa

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI AD ALTA COPERTURA ANCHE SU CARTONGESSO



Idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici, di piacevole aspetto opaco, caratterizzata da elevata copertura, buona dilatazione e punto di bianco. Permette di ottenere ottimi risultati soprattutto su ampie superfici.

Indicata per supporti in gesso e cartongesso opportunamente trattati e per tutte le superfici interne dove sia richiesta una buona traspirabilità come nelle cucine, nei bagni, ecc. Può essere applicata su intonaci civili a base di calce, malta di cemento e cementizia in genere.

Attrezzi

Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless

Confezioni

Colore	Formato	Pz/conf.
1015 Bianco	14 L	1
	4 L	1

Caratteristiche

Aspetto	opaco
Riverniciabile	3 - 4 h
Potere coprente	Classe 1 con resa di 4 m ² /l
→ Diluizione	1^ 45 - 50% in volume con acqua 2^ 35 - 45% in volume con acqua
→ Resa	4 - 5 m ² /l con 2 strati

RIVENDITA AUTORIZZATA