

QUATTRO STAGIONI

0203.

Idropittura traspirante ad alta copertura per interno

24/07/17 LRC/nz



Descrizione e impieghi

QUATTRO STAGIONI è una idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici, caratterizzata da facile applicabilità, ottimo potere riempitivo e buona copertura.

E' indicata dove sia richiesta una buona traspirabilità degli intonaci ed un'ottima finitura.

Il prodotto può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Caratteristiche tecniche

Colore	:	vedi listino
Aspetto del film secco	:	opaco (UNI 10795)
Peso specifico	:	1.68 kg/l (± 0.02)
Viscosità	:	25000 ÷ 28000 mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 6
Classificazione UNI EN 13300:2002	:	Resistenza all'abrasione: Classe 4 (ISO 11998:2006)
		Potere coprente: Classe 2 con resa di 10 m ² /l (ISO 6504-3:2007)
		Brillantezza speculare: 85°, opaco <10 (ISO 2813)
Resa indicativa*	:	4 ÷ 5 m ² /l con due strati
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto e in relazione al sistema di applicazione adottato.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, oppure IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY VA cod. 0003 o POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX
---------------------------	---	---

QUATTRO STAGIONI

0203.

Idropittura traspirante ad alta copertura per interno

24/07/17 LRC/nz

cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011, opportunamente diluiti.

Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di QUATTRO STAGIONI.

- Preparazione del prodotto : Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
- Metodo applicativo : - pennello - rullo - spruzzo - airless
- Diluizione in volume : 35 ÷ 40% di acqua per il primo strato, 25 ÷ 30% per il secondo.
- Riverniciabile : attendere 5 ÷ 6 ore tra le due applicazioni.

NOTE:

Non applicare con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

TEME IL GELO. Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.