

# RUBBER PAINT

# 0626.

## Rugalmas vízhatlan burkolat

02/04/09 LRC/nz

### Termékleírás és felhasználás

A RUBBER PAINT egy vizes gyanta diszperzióval kifejlesztett vízhatlanító bevonat, amelynek a legfőbb tulajdonsága, hogy rendkívül rugalmas.

A RUBBER PAINT kiválóan tapad és a betonszerkezetek, tetők és teraszok vízhatlanná tételére nedvesség ellen bevonatként alkalmazható.

### Műszaki jellemzők

Szín	: fehér-szürke-oxidvörös
Kötőanyag tulajdonság	: akril-diszperzió
Száraz filmréteg	: selyemfényű
Fajsúly	: 1,36 kg/L ( ± 0,03)
Viszkózitás	: 20000 ÷ 30000 mPa.s Brookfield RVT rpm 10 s 5
Vízállóság	: III. Osztály (alacsony), $W < 0.1 \text{ kg}(m^2 \cdot h^{0.5})$ UNI EN 1062-3
Vízgőz-állóság	: II. Osztály (közepes), 0,14-től 1,4-ig Sd(m) UNI EN ISO 7783-2
Kiadósság*	: 0,8 ÷ 1 m <sup>2</sup> /L felület abszorpciójától függően
Tárolási stabilitás	: 24 hónap eredeti zárt csomagolásban

\*A kiadósság a felület érdességétől és abszorpciójától, valamint a felhordási eljárástól függően változhat.

**Megj.:** 20°C-on mért adatok.

A termék megfelel a **2004/42/EK-IIA (i)** irányelvnek, a max. VOC tartalom 140 g/L alatt van. (2010.)

### Felhordási mód

Felületelőkészítés	: <b>Falfelületek:</b> A felület száraz, pergő rétegtől mentes és tiszta (zsír-, olaj- és más szennyeződéstől mentes) legyen. Lemállott felület esetén a régi, nem tapadó festéknymokat és az esetleges kénvirágot el kell távolítani. Penész- vagy algafoltok esetén a 0610. cikksz. DECISO detergenssel le kell mosni a falfelületet, és amikor teljesen kiszáradt, felhordani rá a 0600. cikksz. RENOVO higiénizáló oldatot. Ahhoz, hogy a RUBBER PAINT penész- és algamentes hatása Érvényesüljön, hozzá kell adagolni a 0613 cikksz. ADAPTO bevonatot. A vakolaton az esetleges egyenetlenségeket a 0542. cikksz. IMPA RAS termékkel el kell simítani, és hagyni kell, hogy jól kiszáradjon. Az új, porhanyos vagy magasan abszorpciós vakolatot, glettelt felületre vagy régi, máló festékre egy réteg 1004. cikksz. CLIM-O-PAINT PRO oldószeres rögzítő-szigetelőt, vagy a vizesbázisú 0010 cikksz. SUPERFIX terméket kell felvinni, hogy ezzel az alapfelület egységesen abszorpciós legyen. Ha a felületen apró repedések és rések vannak, ajánlatos egy hálóval vagy üveggézzel megerősíteni a két RUBBER PAINT réteg között.
--------------------	--

# RUBBER PAINT

# 0626.

## Rugalmas vízhatlan burkolat

02/04/09 LRC/nz

**Betonfelület:** A betonfelület hibátlan, érett és száraz legyen. A felületről távolítsuk el a lepergető olaj maradványokat, a rosszul tapadó és piszkos részeket. Penész- vagy algafoltok esetén kezeljük le a felületet a speciális 0610. cikksz. DECISO és 0600. cikksz. RENOVO termékkel.

A nem tapadó betondarabokat kaparjuk le egészen a vasszerkezetig. Kefével vagy homokszórással meg kell tisztítani a tartószervezet vas részéig, valamint a rozsdanyomokat és a port el kell távolítani.

A betonvasat a 0544. cikksz. IMPA CEM passzíváló cementhabarccsal

be kell vonni, egy szálerősítő habarccsal helyre kell hozni a megfelelő vastagságot. Ezután a 0542. cikksz. IMPA RAS termékkel egyenletessé kell tenni, majd hagyni, hogy kiszáradjon, és minimum két rétegben fel kell vinni rá a RUBBER PAIT terméket.

A termék elkészítése : Addig kell keverni, amíg a színe és az állaga egységes nem lesz.

Felhordási eljárás : henger - ecset - airless

Hígítás súlyban/térfogatban : max. 5% vízzel

Javasolt rétegvastagság : **minimum 600  $\mu$ m szárazon, ami 1 mm nedves rétegnek felel meg, mint vízzáró burkolat**

Száradási idő levegőn (20°C) : pormentes : 30 perc  
fogásbiztos : 2 óra  
teljes kiszárad : 8 óra

Átvonhatóság : a két réteg között 8 ÷ 10 órát kell várni

**MEGJEGYZÉS:** Nem szabad a terméket ködös, esős időben vagy 75%-os páratartalom felett felhordani!

A felület és a környezet hőmérséklete + 5°C és 35°C között legyen.

Kültéri felhordás esetén a bevonatot legalább 48 órán keresztül, de minden esetben a végleges kiszáradásig védeni kell az esőtől.

**NEM FAGYÁLLÓ.** A terméket + 5 és 35°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizni, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körön kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Fieletto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it