

BLOK FIX

0633.**Fixateur à l'eau, à haut pouvoir isolant****AFNOR NF T 36-005 famille I, classe 7b2**

12/09/17 LRC/ib

Définition et Destination

Primer fixateur anti tâches inodore qui agit comme isolant contre les tâches de nicotine, saleté, café, suie, fumée et crayons feutres. À utiliser avant la finition successive anti tâches XMACCHIA série 0648. Il peut être appliqué sur l'enduit, le ciment, le Placoplatre et les briques.

Caractéristiques techniques

Couleur	: laiteux transparent
Nature du liant	: acrylique à dispersion aqueuse
Aspect du film après imprégnation	: transparent semi-brillant
Densité	: 1.04 kg/l (± 0.02)
Rendement*	: 15 à 20 m ² /l pour une couche, en fonction de l'absorption du support.
Stockage avant ouverture	: 12 mois en conditionnement intact.

NB: Les données sont relevées à la température de 20°C.

Le produit est conforme à la Directive **2004/42/CE-IIA(g)** contenu maximum de COV: 30 g/l (2010).

Mise en oeuvre

Préparation du support	: Bien préparer et broser la surface propre en enlevant toute trace de poussière, de saleté ou d'anciennes peintures écaillées. Préconisation, laver la zone avec du savon et de l'eau avant l'application pour enlever les tâches de saleté ou de graisse. En présence de moisissures, effectuer un traitement avec DECISO code 0610, laver le mur et, une fois parfaitement sec, appliquer RENOVO code 0600. Sur enduit, homogénéiser les irrégularités avec un produit de ratissage adapté et attendre jusqu'au séchage complet. Enduire et niveler les trous, fissures et cavités avec IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, ou IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Sur une surface sèche appliquer une couche de BLOK FIX cod. 0633 dilué avec 20% d'eau, et au bout de 4 à 5 heures procéder à l'application de deux couches de XMACCHIA.
Préparation du produit	: Mélanger jusqu'à couleur et consistance uniformes.
Matériel d'application	: - pinceau - rouleau
Dilution en poids / en volume	: 20% d'eau

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

Ne pas appliquer avec plus de 75% d'humidité relative.

BLOK FIX

0633.**Fixateur à l'eau, à haut pouvoir isolant****AFNOR NF T 36-005 famille I, classe 7b2**

12/09/17 LRC/ib

La température du support et de l'environnement doivent être entre + 5 et 35°C.

ATTENTION : Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 35°C. Le produit craint le gel.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer la meilleure méthode d'emploi.

Pour de plus amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.