

## XMACCHIA

## 0648.

### Finitura all'acqua superlavabile antifumo

18/02/19 rev.02

#### Descrizione e impieghi

XMACCHIA è una idropittura per interni ad alto potere isolante e coprente, idonea per la verniciatura di muri con macchie di fumo, nicotina, caffè, tè, unto e scritte di pennarello.

Può essere applicata su intonaco, cemento, cartongesso, mattoni.

#### Caratteristiche tecniche

Colore	:	bianco
Natura del legante	:	dispersione vinilica
Peso specifico	:	1.43 kg/l ( ± 0.02)
Viscosità	:	9000 ÷ 11000 mPa.s Brookfield
Classificazione UNI EN 13300:2002	:	Resistenza all'abrasione: Classe 1 (ISO 11998:2006)
	:	Potere coprente: Classe 3 con resa di 10 m <sup>2</sup> /l (ISO 6504-3:2007)
	:	Brillantezza speculare: 85°, molto opaco <5 (ISO 2813)
Resa pratica indicativa*	:	7 ÷ 8 m <sup>2</sup> /l con due strati
Stabilità di stoccaggio	:	24 mesi in confezione integra.

\*La resa può variare in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto, e in relazione al sistema di applicazione adottato.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIA(a)** contenuto massimo di COV: 30 g/l (2010)

#### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto :

Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti). In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610, lavare la parete, e quando è perfettamente asciutta applicare RENOVO cod. 0600. Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo e lasciare stagionare le parti trattate; all'interno stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401, IMPASTUK POLVERE EXTRA cod. 0418. Sulla superficie asciutta applicare uno strato di BLOK FIX cod. 0633 diluito con il 20% di acqua, e dopo 4 ÷ 5 ore proseguire con l'applicazione di due strati di XMACCHIA.

Preparazione del prodotto : Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

## XMACCHIA

**0648.**

### Finitura all'acqua superlavabile antifumo

18/02/19 rev.02

- Preparazione del prodotto : Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
- Metodo applicativo : - pennello - rullo - spruzzo
- Diluizione in volume : 15 ÷ 20% di acqua
- Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR) : Al tatto : 1 ÷ 2 ore
- Riverniciabile : attendere 5 ÷ 6 ore tra le due applicazioni.

**NOTE:**

Non applicare con UR superiore al 75%.

La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.

**TEME IL GELO.** Conservare il prodotto immagazzinato a temperatura tra + 5 e 35°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

**IMPA S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915  
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - [info@impa.it](mailto:info@impa.it) [www.impa.it](http://www.impa.it)