

# OLIMPIC OPACO

# 0825.

**Peinture laque murale mate sans odeur  
à faible contenu de COV**

11/09/18 rév.01



## Définition et Destination

OLIMPIC OPACO est une finition à base de résines en dispersion aqueuse pour applications à l'intérieur et à l'extérieur.

Sans odeurs, sans traces de formaldéhyde et avec un taux très faible de COV, il est conseillé pour l'application dans des halles d'entrée, salons d'attente, écoles, hôpitaux, cages d'escaliers, hôtels et bâtiments publics en général.

Olimpic Opaco est caractérisé par un excellent pouvoir couvrant, une bonne dilatation et adhésion au support, il ne retient pas la saleté. Après séchage, son film confère une lessivable extrême. Des additifs spécifiques garantissent une action préventive à la formation de moisissures.

Il est conforme à la norme UNI 11201 :2002 en relation à la certification HACCP pour l'applications dans espaces alimentaires.

Le produit peut être appliqué sur enduit brut, plâtre, placoplâtre, plâtre de Paris correctement préparé et adhérent.

## Caractéristiques techniques

Couleur	: blanc
Poids spécifique	: 1.44 kg/l ( ± 0.02)
Viscosité	: 5000 ÷ 6500 mPa.s Brookfield
Classification UNI EN 13300:2002	: Résistance à l'abrasion: Classe 1 (ISO 11998:2006) Pouvoir couvrant : Classe 2 à un rendement de 5 m <sup>2</sup> /l (ISO 6504-3:2007) Réflexion spéculaire : 85°, très mat <5 (ISO 2813)

### **HACCP**

Emission d'odeurs	: ≤ 1 (UNI 11021 :2002 – Annex A)
Rétention de saleté	: ΔL ≤ 0,2 (UNI 10792)
Résistance à spécifiques agents de lavage	: Conforme (UNI EN ISO 2812-1 :2007)
Résistance au lavage	: > 20000 cycles Gardner (UNI 10560)
Résistance à la formation de Moisissures	: ≤ 1 (UNI11021 :2002 Annexe C)
Émissions dans l'air intérieur	: Classe A+ (UNI EN ISO 16000-9:2006)
Rendement indicatif*	: 4 ÷ 5 m <sup>2</sup> /l en deux couches
Stabilité de stockage	: 24 mois en conditionnement intégral.

\*Le rendement peut varier en fonction de la rugosité et de l'absorption du support, ainsi que du système d'application adopté.

**NB:** Les données sont relevées à la température de 20°C.

Le produit est conforme à la Directive **2004/42/CE-IIA(i): ≤140g/l (2010)**; contenu maximum de COV: 1 g/l

# OLIMPIC OPACO

# 0825.

**Peinture laque murale mate sans odeur  
à faible contenu de COV**

11/09/18 rév.01

## Modalité d'application

Préparation du support :

Les supports doivent être conforme aux DTU les concernant et notamment au DTU nr. 59.1. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports. En particulier ils doivent être sains, solides secs avoir été préparé et avoir reçu une couche selon la typologie du support de destination. Le support doit être bien sain, non friable et propre (sans graisse, huile et autres agents contaminants). En cas de surfaces détériorées, enlever toutes traces de vieilles peintures non adhérentes et d'éventuelles efflorescences. En présence de moisissures traiter le support avec DECISO, produit d'assainissement, code 0610, ensuite rincer avec de l'eau. Une fois sec, appliquer RENOVO code 0600, produit préservant de la formation des moisissures. Sur enduits, homogénéiser les irrégularités avec un produit de ratissage adapté et attendre jusqu'à séchage complet. Reboucher et niveler trous, fissures, craquelures avec IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA série 0401, ou bien avec IMPASTUK POLVERE EXTRA série 0418. Sur enduit neuf, avec problème de farinage ou très absorbant, appliquer une couche de fixateur-isolant pour uniformiser l'absorption du support. Utiliser SUPERFIX code 0010, fixateur micronisé.

Après séchage, continuer par l'application d'au moins deux couches de OLIMPIC OPACO.

- Préparation du produit : Mélanger jusqu'à couleur et consistance uniformes. Diluer avec de l'eau, comme sous spécifié.
- Méthode pour l'application : - pinceau - rouleau - pulvérisation à l'air - airless
- Dilution en poids : 5 ÷ 10% d'eau.  
Dilution en volume : 10 ÷ 15%.  
En cas d'utilisation de la Base ED, la dilution doit être réduite du 50%.
- Épaisseurs conseillées : 70 ÷ 80  $\mu\text{m}$  secs correspondants à 180 ÷ 200  $\mu\text{m}$  humides avec l'application en deux couches.

## OLIMPIC OPACO

**0825.**

**Peinture laque murale mate sans odeur  
à faible contenu de COV**

---

11/09/18 rév.01

Séchage à l'air (20°C - 65% HR) : Au toucher : 1 ÷ 2 heures  
Sec dur : 24 heures

Recouvrable : attendre 3 ÷ 4 heures entre les deux applications.

**NOTES:**

Ne pas appliquer avec H.R. excédant 75%.

La température du support et de l'environnement doit être entre + 5 et 35°C.

**CRAINT LE GEL.** Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 35°C.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer la meilleure méthode d'emploi. Pour de plus amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.