

# ANTIRUGINE P.V.

# 1011.

## Antiruggine sintetica

25/02/20 rev.05

### Descrizione e impieghi

Fondo a base di resine alchidiche modificate, caratterizzato da ottima adesione su ferro e rapidità di essiccazione, con protezione per effetto barriera, riverniciabile con smalti sintetici in genere.

### Caratteristiche tecniche

Colore	:	Grey 004
Aspetto del film secco	:	opaco
Peso specifico	:	1.67 kg/l ( ± 0.04)
Viscosità	:	4000 ÷ 6000 mPa.s Brookfield
Resa indicativa*	:	4 ÷ 5 m <sup>2</sup> /kg con due strati.
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

\*La resa è calcolata allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.

**NB:** I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

### Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	La superficie da verniciare deve essere asciutta, sgrassata ed esente da polvere, ruggine e calamina. La sabbiatura è consigliabile, anche se non necessaria.
Preparazione del prodotto	:	Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Metodo applicativo	:	- aerografo misto aria: usare ugello Ø 1.4 ÷ 1.7 mm e pressione di 3 ÷ 4 atm. - airless - pennello - rullo
Diluizione	:	15 ÷ 20% di DILUENTE SINTETICO cod. 1603 o NITRO ANTINEBBIA cod. 1616 per l'applicazione a spruzzo, oppure 5 ÷ 10% di ACQUARAGIA cod. 1602 per l'impiego a pennello o rullo.
Spessori consigliati	:	70 ÷ 80 µm secchi, con due strati
Essiccazione ad aria (20°C – 65% UR)	:	Fuori polvere : 15 minuti Al tatto : 45 minuti In profondità : 24 ÷ 36 ore
Riverniciabile	:	dopo 18 ÷ 24 ore con smalti sintetici.

# ANTIRUGGINE P.V.

**1011.**

## Antiruggine sintetica

25/02/20 rev.05

**NOTE:**

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

**SOLO PER USO INDUSTRIALE**

**Esclusivamente per usi non regolamentati dal D.Lgs. n. 161/2006.**

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

**IMPA S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - [info@impa.it](mailto:info@impa.it) [www.impa.it](http://www.impa.it)