

FINISSAGE

1069.

Filler fin mono-composant

AFNOR NF T 36-005 Famille I classe 4a/5a

06/12/19 rév.05

Definition et destination

Produit à base de résines alkydes et nitrocellulose, à séchage très rapide, une bonne adhésion et un ponçage facile. Grâce à sa pâte très fine, il est particulièrement indiqué pour les travaux de retouche (petites imperfections, petits trous, porosité et légères rayures).

Après le ponçage avec du papier très fin, il peut être peint directement avec des peintures de finition.

Caractéristiques techniques

Couleur	:	gris
Poids spécifique	:	1.66 kg/l (± 0.02)
Viscosité	:	120000 (± 10000) mPa.s Brookfield
Conservation avant ouverture	:	24 mois dans son conditionnement intact.

NB: Les données sont relevées à une température de 20°C.

Produit conforme à la Directive **2004/42/CE** ; Catégorie **B/c**, PS: COV max 540 g/l; COV produit < 540 g/l

Mise en œuvre

Préparation du support : Les supports à traiter doivent être secs, propres, sans poussière, et rendus légèrement rugueux par ponçage.

Outils d'application : - spatule

Séchage à l'air (20°C - 65% HR) : Hors poussière : 5 minutes
avec épaisseur de 30 µm : Sec à cœur : 15 minutes

Ponçable : après 15 ÷ 20 minutes, soit à sec que à l'eau, directement avec du papier de verre de finition.

Recouvrable : immédiatement après le ponçage, avec n'importe quel type de peinture.

Le produit est contenu dans un tube en métal et est prêt à l'emploi. Il doit être appliqué à la spatule en couches très minces, en exerçant une légère pression sur la spatule, pour assurer la pénétration du stuc dans les pores profonds. Ne jamais appliquer de grandes épaisseurs à la fois, si nécessaire effectuer différentes applications de couches minces successives.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation.

Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.

POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT

La présente annule et remplace les précédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les données indiqués facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients. En tous cas, ils ne comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son control.

IMPA S.p.A. Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italie Tél. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Société soumise à l'activité de direction et de coordination de Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it