

ROOFING

1203.

Pittura bituminosa all'alluminio

11/02/20 rev.04

Descrizione e impieghi

Prodotto verniciante a base di bitume ossidato e pigmento di alluminio metallico.

La natura bituminosa garantisce un'elevata resistenza all'acqua, mentre l'alluminio lamellare produce un effetto di riflessione della luce.

Ideale per la protezione di serbatoi, ponteggi, e quando è richiesta ottima resistenza all'acqua e alla luce.

Caratteristiche tecniche

Colore	:	alluminio
Natura del legante	:	bituminoso
Aspetto del film secco	:	brillante
Viscosità	:	10 ÷ 15" Coppa ISO-DIN 6
Resa indicativa*	:	8 ÷ 9 m ² /l con due strati.
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

*La resa teorica è calcolata allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	La superficie da verniciare deve essere asciutta, sgrassata ed esente da polvere, ruggine e calamina.
Preparazione del prodotto	:	Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.
Metodo applicativo	:	- rullo - pennello - aerografo misto aria: usare ugello Ø 1.5 ÷ 1.7 mm e pressione di 3 ÷ 4 bar.
Diluizione	:	Pronto all'uso.
Spessori consigliati	:	30 µm secchi
Essiccazione ad aria (20°C – 65% UR)	:	Fuori polvere : 15 minuti Al tatto : 1 ora In profondità : 12 ore

NOTE:

Per ottenere un effetto alluminio uniforme si consiglia l'applicazione a spruzzo.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alle nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

SOLO PER USO INDUSTRIALE

Esclusivamente per usi non regolamentati dal D.Lgs. n. 161/2006.

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it