

PRATIK WOOD PLUS

1449.

**Imprégnation et finition thixotrope cirée à base solvant
avec filtre UV**

AFNOR NF T 36-005 famille I, classe 4a

21/05/21 rév.02



Definition et destination

PRATIK WOOD PLUS imprégnation thixotrope solvantée pour bois d'aspect mat formulée avec des résines alkydes et filtre UV capable de protéger le bois du soleil et des intempéries. L'ajout d'additif hydrofuge rend le bois imperméable à l'eau empêchant son absorption, conserve sa respirabilité naturelle, maintient le bois beau et lumineux dans le temps.

Particulièrement indiqué pour les traitements intérieurs et extérieurs des portes, fenêtres, persiennes, balcons, mansardes, belvédères, remises, clôtures, poutres, chapelet, etc. et pour tout autres objets de la construction et/ou à base de bois exposé à l'eau et au soleil.

Le produit peut être teinté avec le système à teinter ADVANCE HT.

Caractéristiques techniques

Couleur	: transparent
Aspect du film après imprégnation	: mat
Poids spécifique*	: 0.83 kg/l (\pm 0.02)
Rendement indicatif	: 9 à 12 m ² /l avec une couche, selon le type de bois, la porosité et le degré d'absorption.
Conservation avant ouverture	: 24 mois en conditionnement intact.

*Peut varier selon la couleur.

NB: Les données sont relevées à la température de 20°C.

Produit conforme à la Directive **2004/42/CE** ; Catégorie **A1f**, PS: COV max 700 g/l; COV produit < 700 g/l

Mise en œuvre

Préparation du support	: La surface doit être sec, propre, exempt d'huile et de graisse. Pour une protection optimale, nous vous recommandons d'appliquer PRATIK WOOD PLUS 10 heures après l'application de deux couches à la brosse de FLATTING cod.1312. Si vous souhaitez protéger le bois avec seulement un apprêt, appliquer deux couches de PRATIK WOOD PLUS et répéter le traitement une fois tous les deux ans.
Préparation du produit	: Mélanger jusqu'à couleur et consistance uniformes. Pour réduire l'intensité de la teinte, vous pouvez mélanger avec du PRATIK WOOD PLUS transparent.
Outils d'application	: pinceau
Dilution	: le produit est prêt à l'emploi.

PRATIK WOOD PLUS

1449.

**Imprégnation et finition thixotrope cirée à base solvant
avec filtre UV**

AFNOR NF T 36-005 famille I, classe 4a

21/05/21 rév.02

Séchage à l'air (20°C - 65% HR) : 10 à 12 heures

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation.

Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.

La présente annule et remplace les précédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les données indiquées facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients. En tous cas, ils ne comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son contrôle.

IMPA S.p.A. Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italie Tél. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Société soumise à l'activité de direction et de coordination de Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it