

## BUMPER SPRAY

**2002.**

Peinture gaufree monocomposant pour pare-chocs et protections en plastique

06/08/10 LRB/nz

### Description et secteurs d'emploi

Produit vernissant à base de résines alkydes et acryliques, caractérisé par une adhésion optimale sur la plupart des matières plastiques employées dans la construction des pare-chocs des automobiles (polypropylène, polycarbonate, ABS, Pohan, Xenoy, polyuréthane rigide, polyester renforcé avec fibres de verre, etc. *excepté* seulement le polyéthylène et les mélanges qui en contiennent).

Il est caractérisé par un séchage rapide, excellente adhésion, très bonne résistance aux agents atmosphériques et aux lavages.

Il peut être utilisé comme produit de finition ou bien comme fond d'adhésion, aussi avant de l'application du mastic polyester FIBRATO code 3105.

### Caractéristiques techniques

Couleur	:	noir-gris foncé
Nature du liant	:	mélange de résines alkydes et acryliques
Aspect du film sec	:	demi mat - 15 ÷ 20 <i>gloss</i> (Gardner 60°)
Rendement indicatif	:	0.5 ÷ 0.8 <i>m</i> <sup>2</sup> avec un spray, à selon de l'épaisseur appliquée.
Stabilité de stockage	:	12 mois en conditionnement intégral.

**NB:** Les données sont relevées à la température de 20°C.

Le produit est conforme à la Directive **2004/42/CE-IIB(e)** contenu maximum de COV: 840 g/l

### Modalité d'application

Préparation du support	:	Le support à traiter doit être sec, propre, sans traces d'huile et de goudron et de résidus de boue. Bien nettoyer la pièce avec un chiffon imbibé de solvant ANTISILICONE code 1618 pour enlever toutes traces de silicones ou de cire de lustrage.
Préparation du produit	:	Bien agiter la boîte pendant 2 minutes avant l'utilisation.
Méthode pour l'application	:	Vaporiser à 25 ÷ 30 <i>cm</i> de la surface.
Épaisseurs conseillées	:	50 ÷ 100 <i>µm</i> secs Il n'est pas nécessaire d'appliquer des couches épaisses.
Séchage à l'air (20°C.) avec épaisseurs de 80 ÷ 100 <i>µm</i>	:	Au toucher : 30 <i>minutes</i> En profondeur : 8 <i>heures</i>
Recouvrable	:	après 4 ÷ 6 heures

**NOTES:** Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation.

## **BUMPER SPRAY**

**2002.**

**Peinture gaufree monocomposant pour pare-chocs et protections en plastique**

---

06/08/10 LRB/nz

Pour obtenir d'ultérieures informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.  
RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS