

BUMPER SPRAY

2002.

Pittura gofrata monocomponente, per paraurti e fascioni in plastica

06/08/10 LRB/nz

Descrizione e impieghi

Prodotto a base di resine alchidiche e acriliche, dotata di ottima adesione sulla maggior parte delle materie plastiche impiegate nella costruzione dei paraurti delle automobili (polipropilene, policarbonato, ABS, Pohan, xenoy, poliuretano rigido, poliestere rinforzato con fibre di vetro, ecc., con la sola esclusione del polietilene e delle miscele che lo contengono).

BUMPER SPRAY è caratterizzato da rapida essiccazione, elevata adesione, ottima resistenza alle intemperie e ai lavaggi.

Può essere utilizzato come prodotto di finitura a mano unica oppure come fondo di adesione, anche prima dell'applicazione dello stucco poliestere FIBRATO cod. 3105.

Caratteristiche tecniche

Colore	:	nero-grigio scuro
Natura del legante	:	miscela di resine alchidiche e acriliche
Aspetto del film secco	:	semiopaco - 15 ÷ 20 <i>gloss</i> (Gardner 60°)
Resa pratica indicativa	:	0.5 ÷ 0.8 <i>m</i> ² con una bomboletta, in funzione dello spessore applicato.
Stabilità di stoccaggio	:	12 mesi in confezione integra.

NB: I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIB(e)** contenuto massimo di COV: 840 *g/l* (2007)

Modalità di applicazione

Preparazione del supporto	:	La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, esente da macchie di olio e di catrame e da residui di fango. Pulire il pezzo con uno straccio imbevuto di ANTISILICONE cod. 1618 per eliminare tracce di silicone o cere di lucidatura.
Preparazione del prodotto	:	Agitare bene il contenitore per 2 minuti prima dell'uso.
Metodo applicativo	:	Spruzzare a 25 ÷ 30 <i>cm</i> dalla superficie.
Spessori consigliati	:	50 ÷ 100 <i>μm</i> secchi Non è necessario applicare in grossi spessori.
Essiccazione ad aria (20°C.) con spessori di 80 ÷ 100 <i>μm</i>	:	Al tatto : 30 <i>minuti</i> In profondità : 8 <i>ore</i>
Riverniciabile	:	dopo 4 ÷ 6 ore

NOTE: Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e

BUMPER SPRAY

2002.

Pittura goffrata monocomponente, per paraurti e fascioni in plastica

06/08/10 LRB/nz

collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA..

SOLO PER USO PROFESSIONALE

La presente annulla e sostituisce le precedenti. Verificare di essere in possesso dell'ultima versione. I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità della casa per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo.

IMPA Spa - Via Crevada 9/E - 31020 San Pietro di Felleto (TV) Italy - tel. +39 0438 4548 - fax 0438 454915 - www.impa.it - info@impa.it