

MARMORITE

0210.

Peinture à l'eau microporeuse hydrofuge pour intérieur

18/02/19 rév.06



Description et secteurs d'emploi

MARMORITE est une peinture décorative hydrofuge qui permet un échange de l'humidité entre mur et pièce. Elle est facile à appliquer et présente un haut pouvoir de remplissage ainsi qu'un excellent pouvoir couvrant.

Elle est indiquée lorsqu'il est nécessaire de garantir une bonne respirabilité des enduits intérieurs, conjointement à une finition de haute qualité, et dans des applications extérieures protégées où les conditions ambiantes et atmosphériques modérées le permettent.

Le produit peut être coloré en utilisant le système à teinter ADVANCE HT.

Caractéristiques techniques

Couleur	:	blanc
Nature du liant	:	vinyle à dispersion aqueuse
Aspect du film sec	:	mat (UNI 10795)
Poids spécifique	:	1.67 kg/l (± 0.02)
Viscosité	:	20000 ÷ 24000 mPa.s Brookfield
Classification UNI EN 13300:2002	:	Résistance à l'abrasion: Classe 4 (ISO 11998:2006)
	:	Pouvoir masquant: Classe 2 à un rendement de 10 m ² /l (ISO 6504-3:2007)
	:	Reflexion spéculaire: 85°, très mat <5 (ISO 2813)
Rendement indicatif*	:	5 ÷ 6 m ² /l avec deux couches.
Stabilité de stockage	:	24 mois en conditionnement intégral.

*Le rendement peut varier en fonction de la rugosité et de l'absorption du support, ainsi que du système d'application adopté.

NB: Les données sont relevées à la température de 20°C.

Le produit est conforme à la Directive **2004/42/CE-IIA(a)** contenu maximum de COV: 30 g/l (2010)

Modalité d'application

Préparation du support	:	Le support doit être bien mûri, non friable et propre (sans graisse, huile et autres agents contaminateurs). En cas de surfaces détériorées, enlever toutes traces de vieilles peintures non adhérentes et éventuelles efflorescences. En présence de moisissures ou algues, effectuer un traitement avec DECISO code 0610, laver le mur et, quand il est parfaitement sec, appliquer RENOVO code 0600. Sur enduit, niveler les irrégularités avec un produit de ratissage adapté et faire mûrir les parties traitées; à l'intérieur, mastiquer et niveler trous, fissures, craquelures avec IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA série 0401 ou IMPASTUK POLVERE EXTRA code 0418.
------------------------	---	---

MARMORITE

0210.

Peinture à l'eau microporeuse hydrofuge pour intérieur

18/02/19 rév.06

Quand l'enduit est neuf, friable ou très absorbant, sur masticages ou vieilles peintures qui s'écaillent, appliquer une couche de fixatif-isolant pour uniformiser l'absorption du substrat. A l'intérieur, utiliser les produits à l'eau POLY VA code 0003 ou POLY ACRYL code 0004, ou bien SUPERFIX code 0010 ou GREY FIX code 0011, opportunément dilués; à l'extérieur le type au solvant prêt à l'emploi CLIM-O-PAINT PRO code 1004, ou bien SUPERFIX ou GREY FIX.

Après séchage, continuer par l'application de deux couches de MARMORITE.

- Préparation du produit : Mélanger jusqu'à couleur et consistance uniformes.
- Méthode pour l'application : - pinceau - rouleau - pulvérisation à l'air - airless
- Dilution en poids : 25 ÷ 30% d'eau pour la première couche, 20 ÷ 25% pour la deuxième.
- Dilution en volume : 40 ÷ 50% pour la première couche, 35 ÷ 40% pour la deuxième.
- Recouvrable : attendre 5 ÷ 6 heures entre les deux applications.

NOTES:

Ne pas appliquer en cas d'atmosphère brumeuse ou pluvieuse, ou avec H.R. excédant 75%.

La température du support et de l'environnement doit être entre + 5 et 35°C.

Les applications extérieures doivent être protégées de la pluie pour au moins 48 heures, et de toute façon jusqu'à séchage complet.

CRAINT LE GEL. Conserver le produit en magasin à température entre + 5 et 35°C.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont le résultat de nos meilleures expériences et connaissances techniques; en tous cas elles n'exemptent pas les utilisateurs d'effectuer des essais et des vérifications préventives pour déterminer l'aptitude à l'utilisation.

Pour obtenir d'ultérieures informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE.

La présente annule et remplace les précédentes. Vérifier de posséder la dernière version. Les données indiquées facilitent l'utilisation des produits de la part de nos clients. En tous cas, ils ne comportent pas la responsabilité de la Société pour les applications effectuées hors de son contrôle.

IMPA S.p.A Unipersonale Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it www.impa.it