


## 0592 RADEMAX

SPACHTELKLEBER AUF WEIßZEMENTBASIS FÜR  
IMPAENERGY WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM



Gebäude



Außenbereich



Verdünnung mit Wasser



Vor Feuchtigkeit schützen



### Beschreibung und Verwendung

Faservergüteter Spachtelkleber auf Weißzementbasis zum Kleben und Spachteln von EPS-Dämmplatten, zum Einbetten von Armierungsgeweben, zum Spachteln von Betonoberflächen, Putzen und plastische Wandbeschichtungen.

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss frei von Staub, Schmutz usw. sein.  
Eventuelle Öl-, Fett-, Wachsrückstände usw. müssen präventiv entfernt werden.

### Anwendung

Jedem 25-kg-Sack RADEMAX 5,75-6,25 Liter sauberes Wasser begeben und mit dem Rührquirl über einen Zeitraum von nicht mehr als 3 Minuten anmischen, und zwar bis zum Erhalt der gewünschten Konsistenz.

Das angerührte Material innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Zum Kleben der Dämmplatten wird das Produkt vollflächig oder mit der Randwulst-Punkt-Methode auf die Platten aufgetragen; diese werden schräg versetzt und passgenau angeklebt und anschließend mit den hierfür vorgesehenen Dübeln mechanisch fixiert.

Die Dämmplatte, Betonoberfläche, Putze und plastische Wandbeschichtungen mit der Stahltraufel verspachteln und ein alkalibeständiges Glasfasergewebe mit Zertifizierung EAD 040016-00-0404 einbetten; dabei ist darauf zu achten, dass sich die Gewebekanten an den Stößen um mindestens 10 cm überlappen.

Nach dem Ansteifen der ersten Schicht wird eine zweite Schicht RADEMAX aufgetragen, dann erfolgt das Verreiben der Spachtelschicht mit dem Schwammgummireibebrett. Auf diese Weise erhält das Produkt eine "rohverputzte Optik".

Auf diese Weise wird dem Produkt das Aussehen einer Rohputzbeschichtung verliehen.

Die Dekorbeschichtung erfolgt frühestens 2/3 Wochen nach der Verspachtelung, wobei nach vorherigem Auftrag des spezifischen Fixiergrunds oder einer pigmentierten Grundierung, eine geeignete Anstrichfarbe oder ein Strukturdeckputz aufgebracht wird.

Für die Dekorbeschichtung auf einem Wärmedämmverbundsystem verwendet man einen Strukturdeckputz auf Kunstharz-, auf Acryl-Siloxan-, auf Siloxan- oder auf Silikatbasis, immer nach vorherigem Auftrag des spezifischen Fixiergrunds oder einer pigmentierten Grundierung.

### Lagerbeständigkeit

Im Trockenen nicht länger als 12 Monate lagern. Es fürchtet Feuchtigkeit. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

### Qualität

RADEMAX wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert. Die verwendeten Rohstoffe werden sorgfältig ausgesucht und einer strengen Prüfung unterzogen.

