


0592 RADEMAX

ADESIVO-RASANTE BIANCO PER SISTEMA
CAPPOTTO IMPAENERGY



Edilizia



Esterni



Diluzione con acqua



Proteggere dall'umidità



Descrizione e Impiego

Collante-Rasante fibrato a base di cemento bianco per incollare e rasare pannelli isolanti in EPS, per annegare reti di armatura e per rasare superfici in calcestruzzo, intonaci e rivestimenti plastici.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere libero da polvere, sporco, ecc.
Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

Applicazione

Aggiungere 5,75-6,25 litri di acqua pulita per ogni sacco da 25 kg di RADEMAX e mescolare con agitatore meccanico fino ad ottenere la consistenza desiderata, per un tempo non superiore a 3 minuti.

Lavorare il materiale impastato entro 2 ore.

Per incollare le lastre in EPS, applicare il prodotto a piena superficie o lungo il perimetro e in punti centrali, e disporre gli stessi sfalsati, facendo attenzione che siano perfettamente combacianti fra di loro ed in seguito fissarli meccanicamente mediante tasselli.

Per rasare, utilizzare una spatola metallica ed annegare una rete in fibra di vetro alcali-resistente certificata secondo EAD 040016-00-0404, avendo cura di sovrapporla per almeno 10 cm nei punti di giunzione.

Applicare un secondo strato di RADEMAX una volta che è avvenuto il rapprendimento della prima mano e procedere poi alla frattazzatura della rasatura mediante frattazzo di spugna.

Il prodotto in questo modo si presenta con una finitura del tipo "a civile".

La finitura decorativa verrà realizzata dopo almeno 2/3 settimane dall'esecuzione della rasatura, applicando idonea pittura o rivestimento a spessore, preceduti dallo specifico fondo fissativo o pigmentato.

Per la finitura decorativa sul sistema a cappotto impiegare il rivestimento a spessore acrilico, acril-silossanico, ai silossani o ai silicati, previo specifico fondo fissativo o pigmentato.

Stabilità di stoccaggio

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 12 mesi. Teme l'umidità. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Qualità

RADEMAX è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

