

1010 OXITE

ANTIRUGGINE SINTETICA AL FOSFATO DI ZINCO



Edilizia



Interno/Esterno

Diluizione con diluente



Pennello



Rullo



Spruzzo

Vantaggi

- Antiruggine opaca
- Ottima adesione al supporto

Descrizione e Impiego

Fondo antiruggine essiccante ad aria di ottima adesione su ferro, indicato per manutenzioni correnti e per carpenteria in genere, riverniciabile con smalti sintetici a pennello.

Preparazione del supporto

La superficie da verniciare deve essere asciutta, sgrassata ed esente da polvere, ruggine e calamina. La sabbatura è consigliabile, anche se non necessaria.

Applicazione

Metodo applicativo:

- pennello
- rullo
- aerografo misto aria: usare ugello Ø 1,4-1,7 mm e pressione di 2,5-3,5 bar

Preparazione del prodotto:

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

Per l'applicazione a pennello o rullo, diluire con 1602 ACQUARAGIA al 10% in peso.

Per l'impiego a spruzzo, diluire con 1603 DILUENTE SINTETICO al 20-25% in peso.

Riverniciabile:

dopo 18-24 ore con smalti sintetici a pennello.

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco - rosso ossido - grey 003
Natura del legante	alchidico
Aspetto del film secco	opaco
Peso specifico	1,52 kg/l (\pm 0,03)
Viscosità	2500-5000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Spessori consigliati	70-80 μ m secchi
Resa pratica indicativa *	6-7 m ² /l (2 strati)
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	30 minuti, fuori polvere
	2 ore, al tatto
	24 ore, in profondità
Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/i, BS: COV massimo 500 g/l COV prodotto < 500 g/l
* La resa è calcolata in base allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.