

1402 **SPEEDWAY**

PITTURA SPARTITRAFFICO DI QUALITÀ EXTRA



Vantaggi

- Rapida essiccazione
- Ottima adesione e resistenza all'abrasione

Descrizione e Impiego

Pittura spartitraffico che presenta un'ottima ritenzione del colore, caratterizzata da rapida essiccazione, facile applicazione, ottima adesione e resistenza all'abrasione.

Prodotto studiato appositamente per la segnaletica stradale, resistente ad ogni tipo di traffico (urbano, extraurbano ed autostradale).

Preparazione del supporto

Il manto bituminoso deve essere perfettamente asciutto, pulito e possibilmente privo di sabbia o polvere.

Applicazione

Metodo applicativo:

- rullo
- spruzzo
- macchina traccialinee

Preparazione del prodotto:

Mescolare fino a colore e consistenza uniforme.

Diluire con 1610 DILUENTE SPARTITRAFFICO al 5-10%.

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	bianco - giallo - rosso - azzurro
Natura del legante	alchidico-clorogomma
Aspetto del film secco	opaco
Viscosità	2500-5000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
Spessori consigliati	120 µm secchi per strato
Consumo indicativo	5 m ² /l (1 strato)
Essiccazione ad aria (20°C - 65% U.R.)	5 minuti, fuori polvere
	30-40 minuti, in profondità
	dopo 1 ora circa, pedonabile
Classificazione AFNOR NF T 36-005	Famiglia I - Categoria 4a/8a
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Avvertenze

- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 10°C e 40°C e l'UR non deve superare il 75%.
- Evitare l'applicazione in presenza di ghiaccio e di condensa superficiale.
- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.technica@impa.it.