

## 1449 PRATIK WOOD PLUS

IMPREGNANTE TIXOTROPICO A BASE SOLVENTE  
CON FILTRI UV E CERA



Edilizia



Pennello



Interno/Esterno



Pronto all'uso

### Vantaggi

- Aspetto tixotropico
- Con filtri UV e cera

### Descrizione e Impiego

Impregnante tixotropico a solvente per legno dall'aspetto opaco formulato con resine alchidiche e filtri UV in grado di proteggere il legno dal sole e dagli eventi atmosferici.

L'aggiunta di additivi idrorepellenti rende il legno impermeabile all'acqua impedendone l'assorbimento, ma consentendo la naturale traspirazione della componente viva, per mantenere il legno luminoso e bello a lungo.

Particolarmente indicato per il trattamento interno ed esterno di porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, travi, perline, ecc. e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua e al sole.

Può essere colorato utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

### Preparazione del supporto

La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da olio e grassi.

Per una protezione ottimale si consiglia di sopraverniciare PRATIK WOOD PLUS dopo 10 ore dall'applicazione, previa leggera carteggiatura, con 2 strati di vernice FLATTING cod. 1312

Nel caso si volesse proteggere il manufatto con solo impregnante, applicare due mani di PRATIK WOOD PLUS e ripetere il trattamento una volta ogni due anni.

### Applicazione

#### Metodo applicativo:

- pennello

#### Preparazione del prodotto:

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

Pronto all'uso.

Per ridurre l'intensità della tinta è possibile mescolare i colorati con PRATIK WOOD PLUS trasparente.

### Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 24 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

## Caratteristiche Tecniche

Colore	trasparente
Aspetto dopo impregnazione	opaco
Peso specifico *	0,83 kg/l ( ± 0,02)
Resa pratica indicativa	9-12 m <sup>2</sup> /l con uno strato, secondo il tipo di legno, la porosità ed il grado d'assorbimento
Essiccazione ad aria (20°C - 65% UR)	10-12 ore
Valore limite UE per il contenuto di VOC (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. A/f, BS: COV massimo 700 g/l COV prodotto < 700 g/l
* Varia secondo il colore.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

## Avvertenze

- La temperatura del supporto e dell'ambiente deve essere compresa tra + 5 e 35°C.
- Il legno deve avere umidità massima del 15%.
- Elevata umidità ambiente e spessori eccessivi possono ritardare notevolmente l'indurimento del film applicato.
- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/ utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail [assistenza.tecnica@impa.it](mailto:assistenza.tecnica@impa.it).