

2003 NERO SPRAY

LAQUE MATE NITROSYNTHÉTIQUE



Car refinish



Prêt à l'emploi



Agiter avant utilisation

Description et application

Laque à séchage très rapide et de haute qualité utilisée comme "indice" sur les fonds avant le ponçage. Il est aussi indiqué pour des petites retouches, après avoir effectué un test d'aptitude de la surface à repeindre.

Préparation du support

TÔLE NON TRAITÉE:

- Appliquer FONDO R.E. code 1827 or FILLER SPRAY code 2004 or EQUALIX HS code 1513.

ALUMINIUM ET ALLIAGES LEGERS:

- Appliquer UNIPRIMER SPRAY code 2001.

En présence d'anciennes peintures, exécuter un test d'adhésion.

Mise en œuvre

Méthode d'application:

- Vaporiser à 25-30 cm de la surface.

Préparation du produit:

Bien agiter la boîte pendant 2 minutes avant l'utilisation.

Épaisseurs conseillées:

30-40 µm secs.

Stabilité de stockage

Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 18 mois. Vérifiez la durée de conservation du produit à l'aide du numéro de lot de production figurant sur l'emballage. Le numéro de lot se compose de huit caractères numériques, dont les quatre premiers identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques

Couleur	noir
Aspect du film sec	mat
Nature du liant	**non tradotto**
Rendement pratique indicatif *	0,5-06 m ² avec un spray
Séchage à l'air	5 minutes, hors poussière
	15 minutes, au toucher
	1 heure, sec à cœur
Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)	Cat. B/e, PS: COV max 840 g/l COV produit < 840 g/l
* Le rendement est calculé pour l'épaisseur conseillée sur des surfaces planes et régulières.	
Les données sont relevées à la température de 20°C et 65% HR.	

Recommandations

- Pour l'usage professionnel seulement.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.
- Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail assistenza.technica@impa.it.