

## 2003 NERO SPRAY

SMALTO NITROSINTETICO OPACO



Carrozzeria



Pronto all'uso



Agitare prima dell'uso

### Descrizione e Impiego

Smalto di rapidissima essiccazione e di alta qualità utilizzato come "spia" sui fondi prima della carteggiatura. È indicato anche per piccoli ritocchi, dopo aver eseguito un test di idoneità della superficie da riverniciare.

### Preparazione del supporto

**LAMIERA NON TRATTATA:**

- Applicare FONDO R.E. cod. 1827 o FILLER SPRAY cod. 2004 oppure EQUALIX HS cod. 1513.

**ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE:**

- Applicare UNIPRIMER SPRAY cod. 2001.

In presenza di vecchie vernici eseguire un test di adesione.

### Applicazione

**Metodo applicativo:**

- Spruzzare a 25-30 cm dalla superficie.

**Preparazione del prodotto:**

Agitare bene il contenitore per 2 minuti prima dell'uso.

**Spessori consigliati:**

30-40 µm secchi.

### Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 18 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

## Caratteristiche Tecniche

Colore	nero
Aspetto del film secco	opaco
Natura del legante	nitrosintetico
Resa pratica indicativa *	0,5-0,6 m <sup>2</sup> con una bomboletta
Essiccazione ad aria	5 minuti, fuori polvere
	15 minuti, al tatto
	1 ora, in profondità
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE)	Cat. B/e, BS: COV massimo 840 g/l COV prodotto < 840 g/l
* La resa è calcolata in base allo spessore consigliato su superfici piane e regolari.	
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C e 65% U.R.	

## Avvertenze

- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail [assistenza.tecnica@impa.it](mailto:assistenza.tecnica@impa.it).