

## 2006 VERNICE TRASPARENTE SPRAY

CSILLOGÓ 1K AKRIL LAKK



Karosszéria



Használatra kész



Használat előtt rázza fel

### Leírás és használat

Egykomponensű akrilgyanta alapanyagú színtelen lakk. Gyorsan szárad, a karosszéria gépjárművek belső részeinek javítására, kiigazítására és karbantartására alkalmas.

### Felületelőkészítés

A felület száraz, tiszta és szennyező anyagoktól mentes legyen

### Felhasználási terület

#### Felhordási mód:

- A felülettől 25-30 cm távolságban felszórni.

#### A termék elkészítése:

A patron használat előtt 2 percen keresztül jól fel kell rázni.

#### Javasolt rétegvastagság:

20-30 µm szárazon, több vékony réteg felhordásával.

### Tárolási stabilitás

A termék 12 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

### Műszaki jellemzők

Szín	átlátszó
Száraz filmréteg megjelenése	fényes
Kötőanyag tulajdonság	akril
Felhordási mennyiség *	1,25-2,0 m <sup>2</sup> patrononként
Levegőn történő száradás	6 óra, Teljes száradás
EU határérték VOC tartalomra (2004/42/EK irányelv)	Kat. B/e, OB: Maximum COV 840 g/l COV termék < 840 g/l
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.	
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.	

---

## Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- A terméket/tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. [tecnica@impa.it](mailto:tecnica@impa.it).