


## 3559 CANOVA VERTICALE TRASPARENTE

SZÍNTELEN TIXOTRÓP EPOXI RAGASZTÓ  
FÜGGŐLEGES FELÜLETRE



Épület



Kétkomponensű



Használatra kész



spatulyával



Szárász csiszolható

### Leírás és használatprofítto

Kétkomponensű, függőleges felületre felhordható ragasztó. Extra tapadású és az időjárási viszonyoknak jól ellenáll. Különösen alkalmas kültéri felhasználásra, gránitra, márványra és kő felületre.

### Felületelőkészítés

A felület száraz, tiszta, por-, zsír- és viaszmentes legyen.

### Felhasználási terület

#### Felhordási mód:

- spatulyával

#### A termék elkészítése:

elhasználásra kész.

#### Felhordási mód:

A felhasználáshoz a komponenseket a megjelölt arányban gondosan el kell keverni. Mindig kis mennyiséget keverjünk be, nehogy túl gyorsan reagáljon.

Általában egyszerre 200-50 gr bekeverése ajánlott.

A kikeményedés és a maximális vegyi ellenállás 7 nap múlva teljes.

### Tárolási stabilitás

24 hónap ép csomagolásban, fénytől védve

## Műszaki jellemzők

Szín	félig áttetsző
A termék típusa	kétkomponensű
Edző	CANOVA VERTICALE TRASPARENTE B 4559
Kötőanyag tulajdonság	epoxi-poliamin
Fajsúly "A" rész	1,17 kg/l (± 0,02)
Fajsúly "B" rész	1,10 kg/l (± 0,02)
Keverési arány	2 „A” rész + 1 „B” rész súlyban
Fazékidő	20-30 perc
Csiszolható	5 óra múlva
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.	

## Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
  - Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
  - A terméket/tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
  - Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
  - Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.
- + 10°C hőmérséklet alatt és 80% R.P. fölött a termék felhordása nem ajánlott, mivel a termék túl lassan reagál.**

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.