

3560 SUPER ANCORA VERTICALE

TIXOTRÓP POLIÉSZTER RAGASZTÓ FÜGGŐLEGES
MÁRVÁNY- ÉS KŐFELÜLETRE



Épület



Kétkomponensű



spatulyával



Száraz csiszolható



Nedvesen csiszolható

Előnyök:

- Könnyű felvitel és polírozás
- Keménysége a márványhoz hasonló

Leírás és használat

Telítetlen poliészter-gyanta bázisú, kétkomponensű ragasztó. Függőleges felületre felhordható anélkül, hogy lefolyna, Kőfelületek javítására és helyreállítására alkalmas.

A gyakran vízzel érintkező anyagok ragasztásához az IMPACT 3559 cikksz. CANOVA VERTICALE TRASPARENTE vagy 3587 cikksz. SUPER GREY P FAST epoxi ragasztó használata ajánlott.

A kikeményedés után jellege és keménysége a márványhoz hasonló, és éppen úgy kezelhető, megmunkálható és fényesíthető, mint maga a kő.

Széles színkálában áll rendelkezésre.

Felületelőkészítés

A felület száraz, tiszta, por-, zsír- és viaszmentes legyen.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- spatulyával

A termék elkészítése:

Felhasználásra kész.

Felhordási mód:

A felhasználáshoz 100 rész ragasztóhoz súlyban 2 + 3% edzõt kell adni.

Gondosan el kell keverni, amíg egy homogén masszát nem kapunk. Felhordáskor ügyeljünk arra, hogy a termék jól tapadjon, ezért a spatulyát könnyedén nyomjuk rá a felületre.

A ragasztó kézzel vagy géppel csiszolható. Használhatjuk ugyanazokat a szerszámokat, amelyeket a kő megmunkálásához alkalmazunk.

Javasolt rétegvastagság:

Nagy kiterjedésű felületen egy réteg vastagsága ne haladja meg az 5 mm-t. Nagyobb vastagság eléréséhez több rétegben kell felvinni.

Tárolási stabilitás

A termék 12 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	színválaszték szerint	
Kötőanyag tulajdonság	telítetlen poliészter gyanta	
Fajsúly "A" rész	1,68 kg/l (± 0,03)	
Edző	Fehér tubusos krém, cikksz.: 4000 1015	
Keverési arány	100 „A” rész + 2 ÷ 3 „B” rész súlyban	
Fazékidő	6-8 perc	
Teljes polimerizáció	kb. 2 óra elteltével	
Csiszolható	2 óra elteltével, közepes vastagság esetén	
ASTM D638 eljárásos szakítópróba* :	töréserő	26,6 MPa
	eldeformálódás töréskor	0,4 %
	rugalmassági tényező	6950 MPa
ASTM D790 eljárásos hajlítópróba*	max. töréserő	54,4 MPa
	eldeformálódás töréskor	0,9 %
	rugalmassági tényező	7580 MPa
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.		
* 24°C (± 2)-on tesztelt termék		

Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- A terméket/tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

Alkalmazása nem ajánlott + 10°C alatti hőmérsékleten.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.