# 3571 ANCORA INDUSTRIALE VERTICALE - függőleges

TIXOTRÓP POLIÉSZTER RAGASZTÓ FÜGGŐLEGES
MÁRVÁNY- ÉS KŐFELÜLETRE







## Leírás és használat

Kétkomponensű, telítetlen poliésztergyantákon alapuló masztix ragasztó márványhoz és kőhöz. Pasztaszerű, tixotróp állaga alkalmassá teszi a függőleges alkalmazásra, a javítási munkák során pedig lehetővé teszi a hiányzó részek, különösen az élek és sarkok helyreállítását.
Egy speciális benzoil-peroxid edző hozzáadásával gyorsan kikeményedik A kikeményedés után jellege és keménysége a márványhoz hasonló, és éppen úgy kezelhető, megmunkálható és fényesíthető, mint maga a kő.
Az ANCORA INDUSTRIALE VERTICALE különösen alkalmas ipari munkákhoz és az időjárásnak nem kitett részeken történő alkalmazásra.
A gyakran vízzel érintkező anyagok ragasztásához az IMPA 3559 cikksz. CANOVA VERTICALE TRASPARENTE vagy 3587 cikksz. SUPER GREST P FAST epoxi ragasztó használata ajánlott.

## Felületelőkészítés

A felület száraz, tiszta, por-, zsír- és viaszmentes legyen.

## Felhasználási terület

**Felhordási mód:**
- spatulyával

**A termék elkészítése:**
A termék felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, nincs szükség hígításra.

**Felhordási mód:**
A felhasználáshoz 100 rész ragasztóhoz súlyban 2 ÷ 3% edzőt kell adni.
Gondosan el kell keverni, amíg egy homogén masszát nem kapunk. Felhordáskor ügyeljünk arra, hogy a termék jól tapadjon, ezért a spatulyát könnyedén nyomjuk rá a felületre.

**Javasolt rétegvastagság:**
Nagy kiterjedésű felületen egy réteg vastagsága ne haladja meg az 5 mm-t. Nagyobb vastagság eléréséhez több rétegben kell felvinni.

## Tárolási stabilitás

A termék 8 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejárta után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.



**IMPA S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it

## Műszaki jellemzők

| | |
|---|---|
| Szín | színválaszték szerint |
| A kikeményedett termék | a természetes márványhoz hasonló |
| Csillogás | a polírozástól függően |
| Kötőanyag tulajdonság | telítettlen poliészter gyanta |
| Fajsúly "A" rész | 1,70 kg/l (± 0,03) |
| Az "A" rész viszkozitása | tixotróp paszta |
| Edző | fehér paszta 4000 1015 cikksz. (tubusban) |
| Keverési arány | 100 „A” rész + 2 ÷ 3 „B” rész súlyban |
| Fazékidő | 6-8 perc |
| Teljes polimerizáció | kb. 2 óra elteltével |
| Csiszolható | 2 óra elteltével, közepes vastagság esetén |
| Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P. | |

## Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

**Alkalmazása nem ajánlott + 10°C alatti hőmérsékleten.**

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza.tecnica@impa.it.



**IMPA S.p.A Unipersonale** Via Crevada, 9/E 31020 San Pietro di Feletto (TV), Italy Tel. +39 0438 4548 Fax +39 0438 454915
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Fassa S.r.l. - info@impa.it - www.impa.it