

1515 FIR AKRYL

SZIGETELŐ TÖLTŐALAPOZÓ



Ipar



Permet

Leírás és használat

Egykomponensű alapozó, amelyet könnyű felhordás, kiváló kiadósság és csiszolhatóság jellemez. Lehetővé teszi a poliészter alapozók és kitek teljes leszigetelését, és kiváló alapot képez a következő festékrétegek.

Felületelőkészítés

A felület száraz, tiszta és pormentes, valamint egy kissé érdesre csiszolt legyen.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- levegőporlasztásos szórás 1,4-1,8 mm átmérőjű fúvókával és 2,5-3,5 bar nyomás mellett.

A termék elkészítése:

Tökéletesen homogénre kell elkeverni és 20°C-on a 70" ÷ 100" Coppa ISO-DIN 4 viszkozitásig kell hígítani. Több keresztezett, és egymást rövid időn belül követő rétegben kell felvinni, amíg a kívánt vastagságot el nem érjük. Hígítsa 40-60%-ban 1616 DILUENTE PER NITRO ANTINEBBIA.

A fedő festékréteg felvitele előtt ajánlatos a szigetelő alapot gyengén megcsiszolni.

Tárolási stabilitás

A termék 24 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	szürke (fehér, fekete, barna kérésre)
Kötőanyag tulajdonság	nitro-alkid
Fajsúly	1,19 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	8000-10000 mPa.s Brookfield rpm 10 s 5
Javasolt rétegvastagság	60-70 µm szárazon
Felhordási mennyiség *	2-3 m ² /l
Száradási idő levegőn 20°C-on - 65% RP	10 perc, porszáraz
	40 perc, teljes kiszáradás
Csiszolható	2 óra elteltével 20°C-on
Újralakozható	3-4 óra múlva
AFNOR NF T 36-005 besorolás	I. család – 4a-5a. kategória
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.	
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- Kizárólag ipari felhasználásra.
- Kizárólag a 2004/42/EK irányelv által nem korlátozott felhasználásra
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.