

1901 ADDITIVO AGGRAPPANTE PER VETRO



Vantaggi

→ Aumenta l'adesione dei prodotti vernicianti sul vetro.

Descrizione e Impiego

Additivo da impiegare per aumentare l'adesione dei prodotti vernicianti bicomponenti al vetro. Aggiungere immediatamente prima dell'applicazione alla parte A del prodotto.

Preparazione del supporto

- Il supporto deve essere libero da polvere e/o sporco.
- Data la variabilità dei supporti si consiglia di testare l'efficacia preventivamente.

Applicazione

Utilizzare al 10% in peso, compensando la quantità di diluente da inserire. L'additivo deve essere aggiunto nei seguenti prodotti secondo le indicazioni riportate nelle rispettive schede tecniche:

- 1736 FONDO FINITURA ACRILICO OPACO DTM
- 1836 FONDO FINITURA ACRILICO SEMI OPACO DTM
- 1925 ACRIL-PU TIXO OPACO
- 1931 ACRIL-PU TIXO LUCIDO
- 1949 FONDO FINITURA ACRILICO SEMI LUCIDO DTM
- 1952 ACRIL-PU LUCIDO
- 1954 ACRIL-PU OPACO
- 1960 ACRIL-COAT DUO LUCIDO
- 1961 ACRIL-COAT DUO OPACO

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 12 mesi. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Caratteristiche Tecniche

Colore	Trasparente
Peso specifico	0,87 kg/l ($\pm 0,02$)
I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C.	

Avvertenze

- Solo per uso industriale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluyente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.
- Teme l'umidità. Chiudere bene il contenitore dopo l'apertura per preservare le caratteristiche del prodotto.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utente verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.