

2000 TREND SPRAY

PRIMER D'ADHÉSION POUR PLASTIQUE



Description et application

Primer transparent qui peut être recouvert sans besoin de ponçage avec des apprêts ponçables, fonds mouillé sur mouillé et peintures de finition, en garantissant une bonne adhésion même sur des supports difficiles. Il est approprié pour matériaux en plastique utilisés dans le domaine de la carrosserie.

Préparation du support

Le support à traiter doit être sec, propre, sans traces d'huile et de goudron et de résidus de boue. Laver soigneusement le plastique à traiter avec de l'eau et du savon et dégraisser successivement avec le produit ANTISILICONE code 1618.

Types de plastiques utilisés dans l'industrie de l'automobile

PP	Polypropylène
PP/EPDM	Polypropylène / Gomme modifiée
PE/EPDM	Polyéthylène / Gomme modifiée
ABS	Résine acrylonitril-buthadyène-styrène
PA	Polyamide
PPO	Polyphenilenoxyde
PVC	Chlorure de polyvinyle
PUR	Polyuréthane
PBT	Polybuthylène terephthalate (Pocan)

Mise en œuvre

Méthode d'application:

- Vaporiser à 25-30 cm de la surface.

Préparation du produit:

Bien agiter la boîte pendant 2 minutes avant l'utilisation.

Épaisseurs conseillées:

5-10 µm secs.

Recouvrable:

Après 10-15 minutes.

En cas où il soit nécessaire appliquer successivement des apprêts, des peintures de finition en main unique ou en double couche (vernis transparent) sur des supports flexibles ou très flexibles, il est indispensable d'additionner les produits avec un flexibilisant compatible.

Stabilité de stockage

Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 24 mois. Vérifiez la durée de vie du produit en vous référant au lot de production indiqué sur l'emballage. Le numéro de lot est composé de huit caractères numériques dont les quatre premiers chiffres identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques

Couleur	transparent
Type du produit	monocomposant
Rendement pratique indicatif *	1,8-2,1 m ² avec un spray
Séchage à l'air	2 minutes, hors poussière
	10-15 minutes, sec à cœur
Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)	Cat. B/e, PS: COV max 840 g/l COV produit < 840 g/l
Classification AFNOR NF T 36-005	Famille I - Catégorie 10i
* Le rendement est calculé pour l'épaisseur conseillée sur des surfaces planes et régulières.	
Les données sont relevées à la température de 20°C et 65% HR.	

Recommandations

- Pour l'usage professionnel seulement.
- Les fiches de sécurité des produits indiqués doivent toujours être consultées.
- Les solvants ou les diluants utilisés pour le lavage des outils et les éventuels résidus de produits ne doivent pas être rejetés dans l'environnement ou dans les égouts domestiques. La mise au rebut du récipient/produit/diluant ou solvant de lavage doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
- Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail assistenza.technica@impa.it.