

1385 EPOKAR PRIMER

EPOXI ALAPOZÓ



Kétkomponensű



Figyelmeztetések
megtekintése



Permet

Előnyök:

- Kitűnő korroziógátló
- Szigetelő és töltőanyag
- Ideális a régi autók helyreállítására

Leírás és használat

Epoxi szigetelő alapozó karosszéria területén történő felhasználásra. Kitűnő korroziógátló és kiválóan tapad sokféle felületre.

A régi festékréteg szigetelésére a "nedves a nedvesre" eljárás során is alkalmazható

Ideális a régi autók helyreállítására, mivel kiváló korroziógátló.

Az ipari karosszéria területén alkalmazott festékrendszerekben is használható.

Felületelőkészítés

VASFELÜLET

- Gondos mechanikai tisztítást követően oldószeres zsírtalanítást kell végezni.

HORGANYZOTT LEMEZ:

- Mindenféle idegen salaktól és oxidálódástól gondosan meg kell tisztítani.
- Scotch Brite-tal megcsiszolva érdessé kell tenni a felületet és oldószerekkel tökéletesen zsírtalanítani kell.

ALUMÍNIUM ÉS KÖNNYŰÖTVÖZET:

- Mechanikus tisztítással könnyedén meg kell csiszolni, majd oldószerekkel zsírtalanítani kell.

JÓL KIKEMÉNYEZETT RÉGI FESTÉKBEVONAT:

- Miután leteszteltük, hogy ellenáll a felülfestésnek, meg kell csiszolni, majd a 1618. cikksz. ANTISILICONE termékkel gondosan le kell tisztítani.

EREDETI KIKEMÉNYEZETT FEDŐBEVONAT, ÜVEGSZÁL ÉS KITT:

- A csiszolást követően a 1618. cikksz. ANTISILICONE termékkel gondosan meg kell tisztítani.

Felhasználási terület

A termék elkészítése:

Az "A" komponenst gondosan el kell keverni amíg egységes állagot és színt kap. Majd az alábbi arányban belekeverni a 4385 INDURITORE PER EPOKAR PRIMER "B" komponenst és a 1612 DILUENTE EPOX hígítót:

	SZIGETELŐ ALAPOZÓ		KITÖLTŐ ALAPOZÓ	
Termék	súlyban	térfogatban	súlyban	térfogatban
1385 EPOKAR PRIMER	100	3	100	3
4385 IND. PER EPOKAR PRIMER	25	1	25	1
1612 DILUENTE PER EPOX	30/40	1	15	0,5
Felhordási eljárás	levegőporlasztásos dukkózópisztoly: Ø 1,2-1,4 mm fúvóká 2-3 bar nyomás mellett		levegőporlasztásos dukkózópisztoly: Ø 1,5-1,7 mm fúvóká 2-3 bar nyomás mellett	
Rétegszám	1 könnyű réteg		max. 2 teli réteg	
Zsugorodás	30 perc az akril alapozó előtt		5-10 perc a rétegek között	
Javasolt rétegvastagság	20-30 µm		60-80 µm	
Felhordási mennyiség *	7-9 m²/l		4-5 m²/l	
Átfesthető / Újra kittelhető	30 perc múlva kétkomponensű akril alapozóval		A teljes kiszáradás után, csiszolást követően	
	1 óra múlva poliuretán termékekkel			
	1 óra múlva poliészter termékekkel			
Maximum újrafesthető	akár 48 óra csiszolás nélkül, ha ISOLANT ALAPOZÓként használják		-	
Száradási idő levegőn 20°C-on - 65% RP	15-20 perc, pormentes		20-30 perc, pormentes	
	-		2-4 óra, nyommentes	
	-		12-18 óra, teljes kikeményedés	
Kemencés száradás (60° C)	-		30 perc	
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.				

* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.

Tárolási stabilitás

Az anyag a lejárat dátumot tartalmazó terméktáblában meghatározott hónapig tartható el, amennyiben száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, sértetlen eredeti csomagolásban van tárolva. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Terméktábla a lejárat dátummal		
Termék neve	Kód	Lejárat hónapokban
EPOKAR PRIMER	1385	24
INDURITORE PER EPOKAR PRIMER	4385	12

Műszaki jellemzők

Szín	szürke
Terméktípus	kétkomponensű
Száraz filmréteg megjelenése	selyemfényű
Fazékidő	1 óra Magasabb hőmérsékleten a fazékidő jelentősen csökken
Viszkozitás	1600-2000 mPa.s Brookfield rpm 20 s 4
A VOC -tartalom EU határértéke (2004/42/EK irányelv)	B/c kategória, OB: max. VOC 540 g/l alatt VOC tartalom < 540 g/l
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- **A termék szintetikus polimer mikrorészecskéket (SPM) tartalmaz.**
- **UTASÍTÁSOK A SZINTETIKUS POLIMER MIKRORÉSZECSKÉK KÖRNYEZETBE JUTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE**
- **A 2023/2055 (EU) rendelet értelmében az alábbi eljárásokat kövesse a környezetbe jutásuk elkerülése érdekében.**
- Használat és alkalmazás alatt kerülje a termék véletlen kiömlését a talajra, csatornába és háztartási lefolyókba. A terméket kizárólag a kezelendő részekre vigye fel.
- Az esetleg megmaradt terméket légmentesen zárja le az eredeti csomagolásban. A terméket/tartályt az országban hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha szeretné ismét használni azokat az eszközöket, amelyekkel a terméket felviszi, a környezetbarát tisztításhoz ezeket a lépéseket kövesse.
- Az eszközök tisztításához használt vizet, oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket NEM SZABAD a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni.
- Távolítson annyit terméket, amennyit csak lehet a használt eszközökről.
- Áztassa az eszközöket meleg vízben vagy oldószerben legalább pár órán át, majd vegye ki őket a tárolóból.
- Engedje a vizet elpárologni a vödörből és hagyja megszáradni az eszközöket. Az oldószeres termékek esetén, zárja le a tárolót. Ne juttassa a terméket a környezetbe, és ne öntse a háztartási lefolyókba.
- Adja át a termékmaradékot/mosóvizet/oldószert vagy hígítót tartalmazó tárolóedényt a hulladékgyűjtő központnak, az országos szabályozásnak megfelelően.
- A többi ilyen típusú termékhez hasonlóan a magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet felhordáskor károsan befolyásolhatja a termék tulajdonságait és a filmréteg száradását.
- Nem szabad a terméket + 8°C alatt és 80%-os páratartalom felett felhordani!
- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.