

3047 SUPER WHITE

POLIÉSZTER GITT HAJÓIPARI ALKALMAZÁSOKHOZ



Kétkomponensű



spatulyával

Leírás és használat

Könnyen felvihető, gyorsan száradó, jól csiszolható kétkomponensű gitt.

Kifejezetten a hajózási ágazat számára készült, üvegszálal felületre és üvegszálal gitthez használható a vízvonal feletti lyukak, repedések vagy sérült felületek kiegyenlítésére.

A gitt festés előtt célszerű epoxi alapozóval szigetelni.

Felületelőkészítés

Felület:

Nyers vagy csiszolt üvegszál, acél, fa, régi festék. Egyéni esetekben kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ.

A gittelésre kerülő rész száraz, tiszta, portól, zsírtól vagy lepergő anyagoktól mentes, és csiszolással érdesített legyen.

A fának különösen tömörnek, korpától, rothadástól, régi festéktől és viasztól mentesnek, nagy mechanikai szilárdságúnak és legfeljebb 15%-os nedvességtartalmúnak kell lennie.

A fához való tapadást gondosan fel kell mérni, és ha szükséges, javasoljuk, hogy egy vagy több réteg gyorsan keményedő epoxi vagy poliuretán alapozóval gondosan szigeteljék.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- spatulyával

Felhasználási mód:

A felhasználáshoz adja hozzá az edzőt a gitthez az ajánlott arányban.

Alaposan keverje össze, vigye fel, ügyelve arra, hogy a termék jól odatapadjon a felülethez.

A csiszoláshoz a következő csiszolópapírok használatát javasoljuk: P80, P120, P180, P240.

A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a végleges festés előtt alkalmazzon epoxi alapozót a gittfelületre.

Csiszolható:

közepes vastagság esetén 50 perc múlva

Tárolási stabilitás

A termék 12 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	fehér
Kötőanyag tulajdonság	poliészter gyantakeverék
Fajsúly "A" rész	1,77 kg/l ($\pm 0,03$)
Viszkozitás	tixotróp paszta
Edző	cikksz. 4000 paszta állagú
Keverési arány	"A" 100 + 1-3 "B" rész súlyban
Fazékidő	6-8' súlyban 2 rész edző 100 rész "A"-hoz
Teljes polimerizáció	2 óra múlva
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.	

Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

Alkalmazása nem ajánlott + 10°C alatti hőmérsékleten.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.