

## 1491 EPOX LG


KÖNNYŰ EPOXI GITT




Kétkomponensű



Tengeri



spatulyával



Vakolókanállal

### Előnyök:

- Alacsony fajsúly
- Jól csiszolható

### Leírás és használat

Könnnyű fajsúlyú 2K epoxi gitt.

Spatulyával könnyen felhordható, alkalmas nagy felületre, függőleges felhordásra. Vastag rétegvastagságban felvihető, anélkül, hogy a felületet elnehezítené.

Jól csiszolható és jól tapad. Vas, alumínium, üveggyanta és fa felületre alkalmas.

Kiváló ozmózisgátként üvegszálás hajótesteken

### Felületelőkészítés

A felület száraz, tiszta, por- és zsírmentes, valamint csiszolással érdesített legyen.

### Felhasználási terület

#### Felhordási mód:

- spatulyával
- vakolókanállal

#### Felhordási mód:

A termék felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, nincs szükség hígításra.

A felhasználáshoz súlyban ill. térfogatban egyforma arányban keverje be az "A" és a "B" részt. Gondosan keverje el, hogy a paszta egyenletes állagú legyen.

A spatulával enyhe nyomást gyakorolva vigye fel, hogy a termék jól behatolhasson a felületi egyenetlenségekbe, így biztosítva a jobb rögződést.

#### Kikeményedés:

A termék 20°C-on kb. 1 óráig megmunkálható és spatulyával jól felhordható marad. Ezt követően fokozatosan viszkózusabbá és sűrűbbé válik, amíg már nem lesz alkalmazható.

A teljes kikeményedés és a maximális vegyszerállóság 1 hét után következik be.

A hőmérséklet nagymértékben befolyásolja a kikeményedési időt, és a nyári és téli időszak között jelentős különbségek lehetnek.

#### Csiszolható:

24 óra múlva

## Felhasználási terület

### Átfesthető

Közvetlenül csiszolás után, ill. 24 - 36 óra múlva

### A szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal nitró hígítóval

## Tárolási stabilitás

Az anyag a lejárat dátumot tartalmazó terméktáblában meghatározott hónapig tartható el, amennyiben száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, sértetlen eredeti csomagolásban van tárolva. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Szállítás és tárolás: ellenőrzött hőmérsékleten, csak 0°C felett tárolható.

Terméktábla a lejárat dátummal

| Termék neve            | Kód  | Lejárat hónapokban |
|------------------------|------|--------------------|
| EPOX LG A              | 1491 | 24                 |
| INDURITORE PER EPOX LG | 4039 | 24                 |

## Műszaki jellemzők

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Szín                             | világoskék                                 |
| A kikeményedett termék           | tömör, szívós massa                        |
| A termék típusa                  | kétkomponensű keményítő kód 4039           |
| Fajsúly "A" rész                 | 0,78 kg/l (± 0,02)                         |
| Fajsúly "B" rész                 | 0,78 kg/l (± 0,02)                         |
| Keverési arány                   | 1:1 súlyban vagy térfogatban               |
| Fazékidő                         | 60 perc                                    |
| Állag                            | tixotróp paszta                            |
| Javasolt rétegvastagság          | a finom simítástól max. 2,5 cm vastagságig |
| Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P. |                                            |

## Figyelmeztetések

- A terméket nem ajánlott + 10 °C-nál alacsonyabb vagy 35 °C-nál magasabb hőmérsékleten használni.
- A "B" rész idővel bekövetkező enyhe felületi sárgulása a gyanta levegővel való érintkezéséből adódik, és egyáltalán nem befolyásolja a termék végleges tulajdonságait.
- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Mindig olvassa el a feltüntetett termékek biztonsági adatlapját.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.