

2000 TREND SPRAY

TAPADÓ ALAPOZÓ MŰANYAG FELÜLETRE



Leírás és használat

Színtelen alapozó, amely csiszolás nélkül átfesthető csiszolható alapozókkal, nedves a nedvesre eljárásos alapozókkal és fedőbevonatokkal.

Nehezen kezelhető felületen is garantáltan jól tapad.

Felületelőkészítés

Az autófényezésben általában használt műanyag felületekre alkalmas.

A műanyag felületet vízzel és szappannal gondosan le kell mosni, adjd a 1618. kódsz. ANTISILICONE termékkel zsírtalanítani kell.

Az autóiparban használt műanyag típusok

PP	Polipropilén
PP/EPDM	Polipropilén/módosított gumi
PE/EPDM	Polietilén/módosított gumi
ABS	Akrilnitril-butadién-sztirol gyanta
PA	Poliamid
PPO	Polifenilén-oxid
PVC	Polivinil-klorid
PUR	Poliuretán
PBT	Polibutilén-tereftalát (Pocan)

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- A felülettől 25-30 cm távolságban felszórni.

A termék elkészítése:

A patront használat előtt 2 percen keresztül jól fel kell rázni.

Javasolt rétegvastagság:

5-10 µm szárazon.

Átfesthető

10-15 perc múlva

Ha még további alapozó, pasztell fedőréteg, vagy dupla réteg felhordására van szükség hajlékony vagy nagyon hajlékony felületre, akkor feltétlenül szükséges a termékekhez megfelelő rugalmasítót adagolni.

Tárolási stabilitás

A termék 24 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	átlátszó
A termék típusa	egykomponensű
Felhordási mennyiség *	1,8-2,1 m ² flakononként
Levegőn történő száradás	2 perc, pormentes
	10-15 perc, teljes kikeményedés
EU határérték VOC tartalomra (2004/42/EK irányelv)	Kat. B/e, OB: Maximum COV 840 g/l COV termék < 840 g/l
AFNOR NF T 36-005 besorolás	I. típus család - 10i kategória
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.	
Az adatokat 20 °C-on és 65% R.P.	

Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Mindig olvassa el a feltüntetett termékek biztonsági adatlapját.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.